

## Противопожарная негорючая гидро-ветрозащитная мембрана АТМЕН NF (НГ)

Произведено согласно СТО 24942540-025-2024

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

АТМЕН (НГ) – обработанная стеклоткань позволяет добиться группы горючести НГ (негорючая).

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

АТМЕН (НГ) - Противопожарная гидро-ветрозащитная мембрана группы горючести – НГ (негорючая) применяется при устройстве вентилируемых фасадов поверх утеплителя под наружной облицовкой вентилируемых фасадов.

### ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Негорючая. Снижает риск возникновения и распространения пламени.
- Защищает утеплитель от влаги и выветривания волокон.
- Паропроницаемая.
- Устойчива к плесени бактерий и УФ- лучам.
- Высокая прочность.
- Всесезонность монтажа.
- Повышает безопасность проведения строительно-монтажных работ и эксплуатации здания.



### ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование показателя                        | АТМЕН NF (НГ) |
|------------------------------------------------|---------------|
| 1. Поверхностная плотность, г/м²               | 200           |
| 2. Разрывная нагрузка, Н/5см, не менее, основа | 980           |
| уток                                           | 780           |
| 3. Воздухопроницаемость, не более дм³/м²*С     | 80            |
| 4. Группа горючести                            | НГ            |
| 5. Сопротивление паропроницанию, м²*ч*Па/мг    | 0,03          |

### ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

| Ширина, м | Длина, м | Масса на 1 кв.м./кг | Покрываемая площадь, м² | Количество рулонов на паллете, шт. | Общий объем на паллете, м³ |
|-----------|----------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| 1,27      | 55,12    | 0,02                | 70                      | 67                                 | 4690                       |

### ТРАНСПАТИРОВКА:

Материал транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах соответствии с правилами перевозок грузов, при условии обеспечения его сохранности от загрязнений, механических повреждений. При транспортировании рулоны материала должны быть защищены от попадания атмосферных осадков.

### УПАКОВКА:

Материал наматывают в рулоны на гильзы картонно-бумажные или пластмассовые (полипропиленовые). Рулоны упаковывают в полимерную пленку, на которую может быть нанесена информация для потребителя. Допускается размещение рулонов, скрепленных лентой, на поддонах габаритами (1000x1200)±30мм.

### ХРАНЕНИЕ:

Мембрана должна храниться в упакованном виде в закрытых сухих складских помещениях на стеллажах или поддонах при относительной влажности не более 80%.

Инструкция по монтажу



ПРЕМИАЛЬНОЕ качество по ПРИЕМЛЕМОЙ ЦЕНЕ  
Произведено из первичного российского сырья